

RAPPORTO DI PROVA

349671 / 4

Revisione: 0
Ricevimento campione: 29/05/23
Esecuzione prova: 27/06/23
Emissione documento: 07/07/23

KEMICHAL S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO, 2
35010 TREBASELEGHE (PD)
ITALIA

Denominaz.campione: IF4048 IDROFOND Fondo all'acqua per interni (FA4048) con I3832 Induritore al 10%
IM1300 IDROMATT Finitura all'acqua per interni (OA1300) con I2655 Induritore al 10%

Resistenza delle superfici ai liquidi freddi UNI EN 12720:2013

Prodotti	Tempo di contatto						
	24 ore	16 ore	6 ore	1 ora	10 min	2 min	10 sec
Acido acetico (10%)	-	5	-	/	-	/	-
Acetone	-	-	-	-	4	-	4
Ammoniaca (10%)	-	2	-	2	-	3	-
Acido citrico (10%)	-	5	-	/	-	-	-
Soluzione detergente	-	5	/	/	/	/	-
Caff�	-	2	2	-	4	4	-
Etanolo (48%)	-	-	4	4	-	5	-
Senape	-	2	3	-	-	-	-
Olio di paraffina	5	-	/	/	/	-	-
Vino rosso	-	2	2	-	4	5	-
Acqua distillata	5	-	-	/	/	-	-

Valutazione dei risultati:

/	non necessaria
-	non prevista dalla norma CEN/TS 16209:2022

5 = nessun cambiamento

4 = lieve cambiamento visibile solo con luce riflessa

3 = leggero segno visibile da diverse direzioni

2 = segno marcato o lieve degrado superficiale

1 = segno pronunciato o forte degrado superficiale

Classe raggiunta CEN/TS 16209:2022*	D
--	----------

* Classificazione non oggetto di accreditamento.

Note:

- non   stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova;
- le sostanze ed i tempi di applicazione, sono quelli previsti dalla norma CEN/TS 16209:2022.
- Periodo di condizionamento: da 29/05/2023 a 27/06/2023.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco.

Il vice direttore
Dott. Daniele Bergamasco

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicit . I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non pu  essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformit  formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento   stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione cos  ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

349671 / 4 rev. 0

Emissione documento:

07/07/23

Denominaz.campione:

IF4048 IDROFOND Fondo all'acqua per interni (FA4048) con I3832 Induritore al 10%
IM1300 IDROMATT Finitura all'acqua per interni (OA1300) con I2655 Induritore al 10%

Classificazione CEN/TS 16209:2022

Prodotti	Classe									
	A		B		C		D		E	
	Tempo	Valut.	Tempo	Valut.	Tempo	Valut.	Tempo	Valut.	Tempo	Valut.
Acido acetico (10%)	16 h	4	1 h	4	2 min	4	x	x	x	x
Acetone	10 min	4	10 s	2	x	x	x	x	x	x
Ammoniaca (10%)	16 h	4	1 h	4	2 min	4	x	x	x	x
Acido citrico (10%)	16 h	4	1h	4	x	x	x	x	x	x
Soluzione detergente	16 h	4	6 h	4	1 h	4	10 min	4	2 min	4
Caffè	16 h	4	6 h	4	10 min	4	10 min	4	2 min	4
Etanolo (48%)	6 h	4	1 h	4	2 min	4	2 min	4	x	x
Senape	16 h	4	6 h	4	x	x	x	x	x	x
Olio di paraffina	24 h	4	24 h	4	6 h	4	1 h	4	10 min	4
Vino rosso	16 h	4	6 h	4	10 min	4	2 min	4	x	x
Acqua distillata	24 h	4	24 h	4	1 h	4	10 min	4	10 min	4

Valutazioni:

non prevista dalla norma CEN/TS 16209:2022

x

5 = nessun cambiamento

4 = lieve cambiamento visibile solo con luce riflessa

3 = leggero segno visibile da diverse direzioni

2 = segno marcato o lieve degrado superficiale

1 = segno pronunciato o forte degrado superficiale

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco.

Il vice direttore
Dott. Daniele Bergamasco
Daniele Bergamasco